

TRAITEMENT DE SURFACE



TRAITEMENT	MATIERE	METHODE	HBS RR
ZINGAGE BLANC / NOIR	SUR ACIER	Electrolytique	48h HBS RR
ZINGAGE PASSIVATION EPAISSE	SUR ACIER	Electrolytique	120h HBS RR
GALVANISATION	SUR ACIER	Immersion à chaud	400h HBS RR
ZINGAGE LAMELLAIRE / GEOMET®	SUR ACIER	Immersion à chaud	480h à 1000h HBS RR
ZINCK NICKEL BLANC / NOIR	SUR ACIER	Electrolytique	720h HBS RR

Liste non exhaustive